

FQS[®] 12-50AGM BATTERY

AGM BATERIAS

Las baterías FQS de la serie AGM tienen un diseño superior de ciclo profundo con placas más gruesas, materiales activos de alta densidad y electrolito ligeramente más fuerte, que puede soportar aplicaciones cíclicas profundas repetidas.

Las baterías de la serie de ciclo profundo son baterías con un diseño especial con 10 años de vida útil.

Cumple con los estándares IEC, BS, JIS y Eurobat. UL (MH62092), aprobado por CE.

APLICACIONES

- * Sistema de energía de emergencia
- * Equipos de comunicación
- * Sistemas de telecomunicaciones
- * Fuente de poder ininterrumpida
- * Coche de juguete eléctrico y sillas de ruedas, etc.
- * Herramientas eléctricas
- * Coches de golf
- * Equipo marino
- * Equipo Médico
- * Sistema de energía solar y eólica



CARÁCTERÍSTICAS GENERALES

- * Rejilla de servicio pesado
- * Construcción no derramable
- * Montaje mecanizado
- * Alta confiabilidad y estabilidad
- * Sellado y libre de mantenimiento
- * Diseño de larga duración y baja autodescarga

CONSTRUCCIÓN

- * Positivo Dióxido de plomo
- * Electrolito Ácido sulfúrico
- * Separador..... Fibra de vidrio
- * Contenedor.... ABS(UL94-HB) / ABS ignífugo (UL94-V0)
- * Negativo Plomo
- * Válvula de seguridad..EPDR
- * Terminal Cobre

ESPECIFICACIONES

Modelo de Batería	Voltaje		12V	
	Capacidad nominal (10 horas)		50Ah	
	Celdas por baterías		6	
Dimensiones	Largo	Ancho	Altura	Altura Total
	230mm (9.05 inches)	139mm(5.47 inches)	210mm (8.27 inches)	215mm (8.46 inches)
Peso aproximado	14.30kg(31.52lbs) ± 3%			
Capacidad@ 25°C (77°F)	10 horas (8A,10.5V)	5 horas (12.4A,10.5V)	3 horas (20.69,10.8V)	1 hora (41.6A,9.6V)
	80Ah	72.3Ah	62.7Ah	41.6Ah
Corriente máxima de descarga	15A (5 Sec.)			
Resistencia Interna	Carga completa a 25°C (77°F): Aproximado 9.18mΩ			
Capacidad afectada por la temperatura.(10HR)	40°C (104°F)	25°C(77°F)	0°C(32°F)	-15°C (5°F)
	102%	100%	85%	65%
Autodescarga @25°C (77°F)	Después de 3 meses de almacenamiento		Después de 6 meses	Después de 12 meses
	91%		85%	65%
Metodo de Carga @25°C(77°F)	Uso cíclico		Uso flotante	
	14.40-14.70V (Corriente de carga inicial inferior a24.0A)		13.50-13.80V	

DIMENSIONES EXTERIORES (mm)

TIPO DE TERMINAL (mm)






Tabla de descarga de corriente constante (amperios) y potencia constante (vatios) a 25°C (77°C)

F.V/Time		5min	10min	15min	20min	30min	1h	2h	3h	5h	8h	10h	20h
1.85V/cell	A	102	84.5	71.2	61.5	48.0	29.40	17.65	13.08	8.65	6.00	5.02	2.700
	W	192	161	137	119	93.4	57.92	35.14	26.16	17.39	12.09	10.12	5.456
1.80V/cell	A	117	93.5	75.4	64.2	49.6	30.20	17.97	13.32	8.82	6.12	5.10	2.750
	W	215	175	143	123	96.0	59.28	35.67	26.57	17.69	12.31	10.27	5.547
1.75V/cell	A	131	101.5	79.4	66.8	51.1	30.90	18.25	13.53	8.97	6.22	5.17	2.790
	W	236	187	150	127	98.5	60.45	36.14	26.92	17.96	12.49	10.39	5.620
1.70V/cell	A	144	109.0	83.2	69.3	52.5	31.54	18.50	13.72	9.10	6.30	5.23	2.826
	W	254	199	155	132	100.8	61.52	36.55	27.25	18.19	12.63	10.50	5.685
1.67V/cell	A	150	112.5	85.0	70.6	53.2	31.82	18.61	13.81	9.16	6.33	5.26	2.838
	W	262	204	158	134	101.9	61.97	36.72	27.40	18.30	12.68	10.55	5.706
1.60V/cell	A	160	119	88.5	72.8	54.5	32.30	18.80	13.95	9.25	6.38	5.30	2.860
	W	274	213	163	137	104.0	62.77	37.04	27.63	18.45	12.77	10.62	5.745


Curva característica de descarga




Ciclo de vida útil en relación con la profundidad de descarga




Relación entre el voltaje de carga y la temperatura




Característica de carga de voltaje constante (0.25CA, at 25 °C)




Efectos de la temperatura en la vida de la batería



Autodescarga



Características del uso en espera



Curva de carga para uso en espera

